3. Reinigung

	Art der Reinigung	Reinigungsmedium	Bemerkung
3.1	**Tauchreinigung mit alkalischen Reinigern und Ultraschallunterstützung** Alle PlanoTek® Schichten	Handelsübliche, alkalische Reiniger mit pH-Werten um 11 bei ca. 60 - 70°C	Bitte auf ausreichende Bewegung der Bauteile achten, um „stehende Wellen“ und somit Kavitation zu vermeiden. Reinigungszeiten in der Regel bei max. 15 Minuten. Nach der Reinigung gut spülen, nicht über Nacht anwenden.
3.2	**Sprühreinigung mit Formenreinigern** Alle PlanoTek® Schichten	In der Regel organische Reiniger mit z.B. NMP als Wirkstoff	In der Regel möglich, Expositions-zeiten bei alkalischen Reinigern wie z.B. Backofenspray sollte 30 Minuten nicht überschreiten.
3.3	**Reinigung mit Lösemitteln** PlanoTek® HCN, HoCN, KSCN PlanoTek® CNPTFE, CNB, CNBV	Naphtahaltige oder erdölhaltige Lösemittel wie Aceton, Terpentin, Petroleum, Benzin, … Alkohole oder wässrige Reiniger zugelassen	möglich möglich
3.4	**Heissdampf-Reinigung** Alle PlanoTek® Schichten	Heissdampf	möglich
3.5	**Tauchreinigung mit sauren Reinigern** Alle PlanoTek® Schichten	-	In der Regel nur unter Vorbehalt möglich. Bitte für Ihren Anwendungsfall Rücksprache mit NovoPlan halten
3.6	**Strahlen** Alle PlanoTek® Schichten	Sand, Korund, Glasperlen, Walnussschalen etc	Nicht zulässig
3.7	**Wirbelbettreinigung** Alle PlanoTek® Schichten	Quarzsand, Temperatur um 350°C	Nicht zulässig
3.8	**Trockenschneestrahlen**	CO2 – Schnee	Für alle Schichten möglich
3.9	**Konservierung**	Konservierungsmittel auf Wachsbasis	Konservierung aber nicht notwendig, da Beschichtung vor Korrosion schützt.